



Oberfläche Naturöl / Surface natural oil / Superficie olio naturale

QUALITÄTSSORTIERUNG

ERLAUBT

- ◆ Gesunde Äste (bis Ø 35 mm)
- ◆ Eingewachsene Äste (bis Ø 35 mm)
- ◆ Nicht fest verwachsene Äste (bis Ø 35 mm)
- ◆ Gesunder Splint (bis zu 10% der Sichtfläche)
- ◆ Natürliche Farbunterschiede
- ◆ Offene Stellen (Holztypische Merkmale überwiegend mit Füllstoff geschlossen)
- ◆ Buchs (Druckholz)

GERINGFÜGIG ERLAUBT

- ◆ Endrisse (bis max. 30 mm Länge, max. 1 mm Breite, max. 1x/Brett)
- ◆ Harzgallen (bis max. 40 mm Länge, max. 2 mm Breite, max. 4 Stück/Brett)
- ◆ Kernröhre (bis max. 200 mm Länge, max. 2x/Brett)

VORKOMMEND

- ◆ Seichte Risse an Oberfläche (bis max. 120 mm Länge, 1 mm Breite)
- ◆ Ausgeschlagene Stellen

OBERFLÄCHENBESCHAFFENHEIT

- ◆ Geschliffen

Technische Änderungen vorbehalten!

QUALITY GRADING

PERMITTED

- ◆ Sound knots (Ø < 35 mm)
- ◆ Partially intergrown knots (Ø < 35 mm)
- ◆ Dead knots (Ø < 35 mm)
- ◆ Sound sapwood (< 10% on the better face)
- ◆ Natural colour variations
- ◆ Openings (typical wooden characteristics are usually sealed with appropriate filler)
- ◆ Compression wood

SLIGHTLY PERMITTED

- ◆ End shakes (< 30 mm length, < 1 mm width, max. 1 per board)
- ◆ Resin pockets (< 40 mm length, < 2 mm width, max. 4 per board)
- ◆ Pith (< 200 mm length, max. 2 per board)

OCCASIONAL

- ◆ Shallow surface shakes (< 120 mm length, < 1 mm width)
- ◆ Machining defects

TYPE OF SURFACE

- ◆ Sanded

Subject to change without prior notice!

SELEZIONE DELLA QUALITÀ

AMMESSO

- ◆ Nodi aderenti (fino a Ø 35 mm)
- ◆ Nodi compatti (fino a Ø 35 mm)
- ◆ Nodi non aderenti (fino a Ø 35 mm)
- ◆ Alburno sano (fino a 10% sul lato visibile)
- ◆ Disomogeneità cromatiche naturali
- ◆ Punti aperti (Caratteristiche tipiche di legno sono chiusi principalmente mediante un riempitivo adatto)
- ◆ Legno di compressione

INSIGNIFICANTE AMMESSO

- ◆ Fessurazioni sulla testata (fino a 30 mm lungh., max. 1 mm largh., max. 1x/tavola)
- ◆ Tasche di resina (fino a 40 mm lungh., max. 2 mm largh., max. 4x/tavola)
- ◆ Cilindri midollari (fino a 200 mm lungh., max. 2x/tavola)

SPORADICO

- ◆ Fessurazioni superficiali sulla superficie (fino a 120 mm lungh., max. 1 mm largh.)
- ◆ Punti di rottura

TIPO DI SUPERFICIE

- ◆ Levigata

Con riserva di cambiamenti tecnici!

