



Oberfläche Naturöl / Surface natural oil / Superficie olio naturale

QUALITÄTSSORTIERUNG

ERLAUBT

- ◆ Gesunde Äste (bis Ø 55 mm)
- ◆ Eingewachsene Äste (bis Ø 35 mm)
- ◆ Nicht fest verwachsene Äste (bis Ø 35 mm)
- ◆ Endrisse (bis max. 50 mm Länge, max. 1 mm Breite)
- ◆ Seichte Risse an Oberfläche (bis max. 70 mm Länge, 1 mm Breite)
- ◆ Natürliche Farbunterschiede
- ◆ Offene Stellen (Holztypische Merkmale überwiegend mit Füllstoff geschlossen)
- ◆ Buchs (Druckholz)

GERINGFÜGIG ERLAUBT

- ◆ Harzgalen (bis max. 50 mm Länge, max. 4 mm Breite, max. 5 Stück/Brett)
- ◆ Kernröhre (bis max. 400 mm Länge, max. 2x/Brett)

VORKOMMEND

- ◆ Ausgeschlagene Stellen
- ◆ Rindeneinwuchs

OBERFLÄCHENBESCHAFFENHEIT

- ◆ Geschliffen

Technische Änderungen vorbehalten!

QUALITY GRADING

PERMITTED

- ◆ Sound knots (Ø < 55 mm)
- ◆ Partially intergrown knots (Ø < 35 mm)
- ◆ Dead knots (Ø < 35 mm)
- ◆ End shakes (< 50 mm length, < 1 mm width)
- ◆ Shallow surface shakes (< 70 mm length, < 1 mm width)
- ◆ Natural colour variations
- ◆ Openings (typical wooden characteristics are usually sealed with appropriate filler)
- ◆ Compression wood

SLIGHTLY PERMITTED

- ◆ Resin pockets (< 50 mm length, < 4 mm width, max. 5 per board)
- ◆ Pith (< 400 mm length, max. 2 per board)

OCCASIONAL

- ◆ Machining defects
- ◆ Bark pockets

TYPE OF SURFACE

- ◆ Sanded

Subject to change without prior notice!

SELEZIONE DELLA QUALITÀ

AMMESSO

- ◆ Nodi aderenti (fino a Ø 55 mm)
- ◆ Nodi compatti (fino a Ø 35 mm)
- ◆ Nodi non aderenti (fino a Ø 35 mm)
- ◆ Fessurazioni sulla testata (fino a 50 mm lungh., max. 1 mm largh.)
- ◆ Fessurazioni superficiali sulla superficie (fino a 70 mm lungh., max. 1 mm largh.)
- ◆ Disomogeneità cromatiche naturali
- ◆ Punti aperti (Caratteristiche tipiche di legno sono chiusi principalmente mediante un riempitivo adatto)
- ◆ Legno di compressione

INSIGNIFICANTE AMMESSO

- ◆ Tasche di resina (fino a 50 mm lungh., max. 4 mm largh., max. 5x/tavola)
- ◆ Cilindri midollari (fino a 400 mm lungh., max. 2x/tavola)

SPORADICO

- ◆ Punti di rottura
- ◆ Inclusione di corteccia

TIPO DI SUPERFICIE

- ◆ Levigata

Con riserva di cambiamenti tecnici!

