



Oberfläche Naturöl / Surface natural oil / Superficie olio naturale

QUALITÄTSSORTIERUNG

ERLAUBT

- ◆ Gesunde Äste (bis Ø 65 mm)
- ◆ Endrisse
(bis max. 100 mm Länge, max. 2 mm Breite)
- ◆ Seichte Risse an Oberfläche
(bis max. 400 mm Länge, max. 2 mm Breite)
- ◆ Gesunder Splint (bis zu 25% der Sichtfläche)
- ◆ Rindeneinwuchs
- ◆ Natürliche Farbunterschiede
- ◆ Offene Stellen (Holztypische Merkmale
überwiegend mit Füllstoff geschlossen)
- ◆ Kernröhre

GERINGFÜGIG ERLAUBT

- ◆ Eingewachsene Äste
(bis Ø 65 mm, max. 5 Äste/Brett)
- ◆ Nicht fest verwachsene Äste
(bis Ø 25 mm, max. 2 Äste/Brett)
- ◆ Fauläste
(bis Ø 25 mm, max. 2 Äste/Brett)
- ◆ Ausgeschlagene Stellen
(bis Ø 15 mm, max. 3 Stellen/Brett)

VORKOMMEND

- ◆ Tiefe Risse an Oberfläche
(bis max. 400 mm Länge, max. 3 mm Breite)

OBERFLÄCHENBESCHAFFENHEIT

- ◆ Geschliffen

Technische Änderungen vorbehalten!

QUALITY GRADING

PERMITTED

- ◆ Sound knots (Ø < 65 mm)
- ◆ End shakes (< 100 mm length, < 2 mm width)
- ◆ Shallow surface shakes
(< 400 mm length, < 2 mm width)
- ◆ Sound sapwood (up to 25% on the better face)
- ◆ Bark pockets
- ◆ Natural colour variations
- ◆ Openings (typical wooden characteristics are
usually sealed with appropriate filler)
- ◆ Pith

SLIGHTLY PERMITTED

- ◆ Partially intergrown knots
(Ø < 65 mm, max. 5 knots per board)
- ◆ Dead knots (Ø < 25 mm, max. 2 knots per board)
- ◆ Unsound knots
(Ø < 25 mm, max. 2 knots per board)
- ◆ Machining defects
(Ø < 15 mm, max. 3 spots per board)

OCCASIONAL

- ◆ Deep shakes on surface
(< 400 mm length, < 3 mm width)

TYPE OF SURFACE

- ◆ Sanded

Subject to change without prior notice!

SELEZIONE DELLA QUALITÀ

AMMESSO

- ◆ Nodi aderenti (fino a Ø 65 mm)
- ◆ Fessurazioni sulla testata
(lungh. fino a 100 mm, largh. max. 2 mm)
- ◆ Fessurazioni superficiali sulla superficie
(fino a 400 mm lungh., max. 2 mm largh.)
- ◆ Alburno sano (fino a 25% sul lato visibile)
- ◆ Inclusione di corteccia
- ◆ Disomogeneità cromatiche naturali
- ◆ Punti aperti (Caratteristiche tipiche di legno
sono chiusi principalmente mediante un
riempitivo adatto)
- ◆ Cilindri midollari

INSIGNIFICANTE AMMESSO

- ◆ Nodi compatti
(fino a Ø 65 mm, max. 5 nodi/tavola)
- ◆ Nodi non aderenti
(fino a Ø 25 mm, max. 2 nodi/tavola)
- ◆ Nodi affetti da carie
(fino a Ø 25 mm, max. 2 nodi/tavola)
- ◆ Punti di rottura
(fino a Ø 15 mm, max. 3 punti/tavola)

SPORADICO

- ◆ Fessurazioni profonde sulla superficie
(fino a 400 mm lungh., max. 3 mm largh.)

TIPO DI SUPERFICIE

- ◆ Levigata

Con riserva di cambiamenti tecnici!

Dimensionen / dimensions / dimensioni

15 x 139x 1973/1473/1000 mm

Montage / installation / montaggio

